



Deep



03



02



01



04



05



06



08



07



10



09




















D1

Deep – Most versatile blackout fabric with wonderful tactile properties. One of the world's first woven blackout fabrics without any additional backing. Usable for soft applications like Silent Gliss Wave curtains but also suitable for roller blinds. At 290 cm wide it is a fabric highlight.

Deep – Höchst funktioneller Blackout-Stoff mit sehr textilem Charakter. Einer der weltweit ersten gewobenen Blackout-Stoffe, welcher ohne zusätzliche Beschichtung auskommt. Einsetzbar für weiche Applikationen wie Silent Gliss Wave oder Wave XL sowie auch für Rollos. 290 cm breit – ein echtes Highlight.

Deep – Un tissu occultant polyvalent avec de belles caractéristiques tactiles. Utilisable pour des rideaux Wave mais aussi pour des enrouleurs / systèmes rollos. Grande laize de 290 cm tissu occultant.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Blackout / Blackout / Occultation totale
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m²) DIN EN 12127	325
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.45
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	285
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	290
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), Classe 1 (UNI VF 8456)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	120 m
  Curtains / Vorhänge / Rideaux	Turning recommended with a bottom hem / Querverarbeitung ohne Saum unten empfohlen / Largeur pour hauteur recommandé sans ourlet inférieur
 * Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building  	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.



Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques










Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.30-0.55$
Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.30-0.55$
Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.30-0.55$
DIN EN ISO 354








Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	<input type="checkbox"/>	★★★
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage

Deep stiff / versteift / enduit	Deep soft / deko / souple
	 approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour / Farbe / Couleur	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
 Tv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
 Ts	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00
 Rs	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	3.20	3.20	3.20	3.90
 As	95.90	95.90	95.90	95.90	95.90	95.90	96.80	96.80	96.80	96.10
 Tuv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
 Fc	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.89
 g _{tot}	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64

 Tv	Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	 Tuv	UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
 Ts	Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	 Fc	Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501) (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
 Rs	Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)	 g _{tot}	Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K (DIN EN 13363-1)
 As	Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%	

